

**IMPREGNANTE AD ACQUA SATINATO TRASPARENTE - COLORATO**

**FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA CEROSA SATINATA**

- Caratteristiche** Impregnate di finitura all'acqua protettivo trasparente e colorato, ad uso professionale, a base di resine acriliche particolari. Idonea per la protezione definitiva di chalet, perlinature, infissi, porte, staccionate, sottotetti ed in genere per ogni rivestimento in legno interno od esterno. Rispetto alle finiture tixotropiche risulta facile l'applicazione a pennello e rullo, nelle applicazioni a spruzzo è consigliabile fare strati più sottili. Non lascia segni di ripresa.
- Campo d'impiego** : Particolarmente studiata per applicazione a pennello su manufatti dove è richiesta una morbidezza al tatto ed un effetto simile alla cera.
- Colore** : Trasparente - colorato
- Legante** : Acrilico
- Peso specifico** : 1,000 - 1,050 circa kg/lt
- Viscosità** : 25 coppa Ford 4
- Diluizione** : Con acqua, dal 2 al 5%
- Applicazione** : Rullo mohair , pennello piatto con fibre sintetiche per smalti all'acqua, apparecchiature per spruzzo. Pulire le attrezzature con acqua, immediatamente dopo l'uso
- Essiccazione** : Asciutto al tatto dopo 3 ore circa; freddo ed umidità elevata aumentano il tempo di essiccazione.  
Sovrapponibilità dopo 5 – 7 ore  
Non applicare con temperatura inferiore a + 10° C e con l'umidità dell'aria superiore al 75%.
- Resa** : 5 - 7 metri quadri con 1 litro ( 2 mani )
- Stoccaggio** : Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 5° C e max + 35 °C .Il prodotto ha una stabilità di 12 mesi .



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

## SCHEDA TECNICA

**Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)** : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)  
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV