

SCHEMA TECNICA

ASTOR EXTRA

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNO-ESTERNO

Caratteristiche	Idropittura murale a base di resine sintetiche pregiate in emulsione dotate di buona copertura e pennellabilità. Consente di ottenere buone finiture di uniforme aspetto setoso, resistenti al lavaggio con acqua ed adatte per ogni ambiente interno ed esterno. il prodotto è totalmente ignifugo , non contiene composti classificati come nocivi. Non lascia segni di ripresa.	
Legante	: Acrilcopolimero	
Aspetto	: Semiopaco	
Lavabilità	: Dopo 48 ore. 8500 Colpi spazzola	
Peso specifico	: 1,610 - 1,630 Kg / l	
Viscosità a 20°C	: 14.000 – 16.000	
Resa	: <u>A pennello</u> :diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A rullo</u> :diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A spruzzo</u> :diluizione con acqua 35% in volume -14 mq/l (1 mano)	
Colore	Bianco	
Essiccazione	: Al tatto	: 40 minuti.
	Sovrapponibilità	: 6 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV	