



Lak Plaster®
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

AZETA

IDROPITTURA LAVABILE INTERNO ESTERNO PER CARTONGESSO E MULTIUSO

Caratteristiche

:Intonaco civile, pannello prefabbricato, gesso e cartongesso (nuovi):
Se i supporti sopraelencati non fossero particolarmente assorbenti,
applicare direttamente una o due mani di Azeta.

Muri interni precedentemente verniciati:

rimuovere dalla superficie le parti con scarsa adesione, livellare la
medesima con stucco in pasta o in polvere della linea Lak Plaster.

Preoccuparsi di carteggiare fino a completo livellamento e ripulire
dalla polvere.

Nel caso i supporti fossero particolarmente assorbenti si consiglia di
pre-trattare la superficie con fissativo Acrilico ISOLAK (forte
penetrazione).

Muri interni trattati con idropittura:

ripulire accuratamente la superficie dopo averla livellata con stucchi
in pasta o in polvere della linea Lak Plaster.

Applicare direttamente una o due mani di AZETA per la completa
copertura.

Principi di fotocatalisi

:Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto
ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in
sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in
presenza di luce artificiale.

Consigli pratici

:Si consiglia durante l'applicazione di non interrompere il lavoro se
non terminata la parete .

Condizioni dell'ambiente tra 5 °C e 35°C

Condizioni del supporto tra 5°C e 35° C

umidità < 80%

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione se non diluito
correttamente.

Legante

: Mix di copolimeri acrilici

Aspetto

: Opaco- Antiriflesso

Lavabilità

: Dopo 48 ore. 10.000 Colpi spazzola



Lak Plaster[®]
PITTURE E VERNICI



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

Peso Specifico	: 1,500 . 1,600 kg / lt
Viscosità a 20°C	: 8.000 . 14.000
Resa	: <u>A pennello</u> :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq (2mani) <u>A rullo</u> :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq (2mani) <u>A spruzzo</u> :diluizione con acqua 20% in volume 12 mq (1 mano)
Colore	:Bianco
Essiccazione	: Al tatto : 40 minuti Sovrapponibilità : 6 ore
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV