

## AZETA

### IDROPITTURA LAVABILE INTERNO ESTERNO PER CARTONGESSO E MULTIUSO

#### **Caratteristiche**

:Intonaco civile, pannello prefabbricato, gesso e cartongesso (nuovi):  
Se i supporti sopraelencati non fossero particolarmente assorbenti,  
applicare direttamente una o due mani di Azeta.

Muri interni precedentemente verniciati:

rimuovere dalla superficie le parti con scarsa adesione, livellare la  
medesima con stucco in pasta o in polvere della linea Lak Plaster.

Preoccuparsi di carteggiare fino a completo livellamento e ripulire  
dalla polvere.

Nel caso i supporti fossero particolarmente assorbenti si consiglia di  
pre-trattare la superficie con fissativo Acrilico ISOLAK (forte  
penetrazione).

Muri interni trattati con idropittura:

ripulire accuratamente la superficie dopo averla livellata con stucchi  
in pasta o in polvere della linea Lak Plaster.

Applicare direttamente una o due mani di AZETA per la completa  
copertura. Non lascia segni di ripresa.

#### **Principi di fotocatalisi**

:Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto  
ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in  
sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in  
presenza di luce artificiale.

#### **Consigli pratici**

:Si consiglia durante l'applicazione di non interrompere il lavoro se  
non terminata la parete .

Condizioni dell'ambiente tra 5 °C e 35°C

Condizioni del supporto tra 5°C e 35° C

umidità < 80%

Il prodotto non garantisce facilità di applicazione se non diluito  
correttamente.

#### **Legante**

: Mix di copolimeri acrilici

#### **Aspetto**

: Opaco- Antiriflesso

#### **Lavabilità**

: Dopo 48 ore. 10.000 Colpi spazzola

<b>Peso Specifico</b>	: 1,500 – 1,600 kg / lt
<b>Viscosità a 20°C</b>	: 8.000 – 14.000
<b>Resa</b>	: <u>A pennello</u> :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq ( 2mani) <u>A rullo</u> :diluizione con acqua 10 -20 % in volume 9 mq ( 2mani) <u>A spruzzo</u> :diluizione con acqua 20% in volume 12 mq (1 mano)
<b>Colore</b>	:Bianco
<b>Essiccazione</b>	: Al tatto : 40 minuti Sovrapponibilità : 6 ore
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV