

SCHEDA TECNICA

ASTOR EXTRA

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNO-ESTERNO

| | | |
|---|---|--|
| Caratteristiche | Idropittura murale a base di resine sintetiche pregiate in emulsione dotate di buona copertura e pennellabilità. Consente di ottenere buone finiture di uniforme aspetto setoso, resistenti al lavaggio con acqua ed adatte per ogni ambiente interno ed esterno. Il prodotto è totalmente ignifugo e non contiene composti classificati come nocivi. | |
| Legante | : Acrilcopolimero | |
| Aspetto | : Semiopaco | |
| Lavabilità | : Dopo 48 ore. 8500 Colpi spazzola | |
| Peso specifico | : 1,610 - 1,630 Kg / l | |
| Viscosità a 20°C | : 14.000 . 16.000 | |
| Resa | : <u>A pennello</u> :diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A rullo</u> :diluizione con acqua 30% in volume - 9 mq/l (2 mani) <u>A spruzzo</u> :diluizione con acqua 35% in volume -14 mq/l (1 mano) | |
| Colore | Bianco | |
| Essiccazione | : Al tatto : 40 minuti. Sovrapponibilità : 6 ore | |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV | |