

MUROXAN

IDROPITTURA SILOSSANICA PER ESTERNO

Caratteristiche del prodotto

Idropittura per facciate a base di polimeri silicei (silossani) e pigmenti inorganici.

Pittura ideale per edifici storici, dotata di elevatissima traspirabilità, ottima idrorepellenza alla pioggia, impedisce la proliferazione di alghe e muffe, è difficilmente sporchevole ed è assolutamente facile nell'applicazione.

Peso specifico

Circa 1,600 kg/l bianco

Circa 1,4 ó 1,5 kg/l colorati

Consumo Teorico

Minimo 0.150 l/mq per mano

Tempi di essiccazione

Secco al tatto : dopo 3 ore

Secco : dopo 6 ore

Ricopribile : minimo dopo 6 ore

: massimo nessuna limitazione

Condizioni del supporto

Supporti minerali : puliti ed asciutti, pretrattati con MUROXANFIX, successivamente applicare 2 mani a finire di MUROXAN.

N.B. eseguire le applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e/o del supporto è compresa fra i 5 e i 30 ° C.

Istruzioni per l'uso

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione

Rullo/pennello

Spruzzo ad aria

Spruzzo airless

Diluyente consigliato

Acqua

Acqua

Acqua

Volume del diluyente

0 - 5 %

10%

10%

Diametro dell'ugello

-

2 mm

0,53-0,68 mm Pressione

all'ugello

-

3-4atm

150 atm

Colore

Bianco

Vita di stoccaggio (in luogo

Fresco e asciutto)

Minimo 12 mesi.



21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) – Via Trieste 285 – Tel. 029650607 – Fax 029659754

www.lakplaster.it – e-mail: info@lakplaster.it

SCHEDA TECNICA

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV