

MURACRIL 116 E.E. (extra esterno) al QUARZO
IDROPITTURA MURALE PER INTERNO / ESTERNO
ANTIALLERGICHE - ANTIMUFFA

Caratteristiche

Idropittura murale per interno / esterno di elevata qualità a base di resine sintetiche insaponificabili, pigmenti selezionati resistenti alla degradazione e di quarzi a granulometria selezionata.

Si applica con estrema facilità a pennello, a rullo o a spruzzo anche su grandi superfici.

Ha una grande resa e forte copertura per cui con due sole passate copre qualsiasi tinta. Non lascia segni di ripresa.

Il *Muracril 116 E.E. al quarzo* dove il quarzo ha funzione di rinforzo, consente di ottenere rivestimenti con ottimo riempimento e con notevoli effetti decorativi per facciate esterne e pareti interne, adatti ad ogni situazione climatica.

Il prodotto non contiene sostanze classificate come nocive.

Principi di fotocatalisi

: Nella formula grazie all'impiego di biossido di titanio che sottoposto ai raggi solari le molecole delle sostanze inquinanti si trasformano in sostanze innocue per la salute, inoltre si attiva il processo anche in presenza di luce artificiale.

Legante

: Acrilico

Aspetto

: Opaco ruvido

Lavabilità

: Dopo 48 ore. 10.000 colpi spazzola

Peso specifico

: 1,550 – 1,600 kg / l

Viscosità a 20°C.

: 15.000 - 17.000

Resa

: A pennello : diluizione con acqua 25% in volume - 9 mq/l (2 mani)

: A rullo : diluizione con acqua 25% in volume - 9 mq/l (2 mani)

: A spruzzo : diluizione con acqua 30% in volume -14 mq/l (1 mano)

Colore

: Bianco.

Essiccazione

: Al tatto : 40 minuti

Sovrapponibilità : 6 ore

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)

: Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV