

**PREVENLAK ANTIMUFFA- ANTIALGHE**

**IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ESTERNI**

<b>Caratteristiche</b>	Idropittura lavabile per interno esterno ad azione antimuffa - antialghe. Ciò rende consigliabile <i>Prevenlak</i> per comunità, mense, industrie alimentari, tutti gli ambienti dove, per la presenza di elevata umidità, possono svilupparsi muffe. Il prodotto è ignifugo e atossico.		
<b>Legante</b>	Copolimero sintetico in emulsione acquosa		
<b>Aspetto</b>	Opaco		
<b>Lavabilità</b>	Dopo 48 ore. 10.000 Colpi spazzola		
<b>Peso specifico</b>	1,500 . 1,600 kg / l		
<b>Viscosità a 20° C</b>	14.500 - 16.000		
<b>Resa</b>	<u>A pennello</u>	: diluizione con acqua 30% in volume	9 mq/lt 2 mani
	<u>A rullo</u>	: diluizione con acqua 30% in volume	9 mq/lt 2 mani
	<u>A spruzzo</u>	: diluizione con acqua 40% in volume	14 mq/lt 1 mano
<b>Colore</b>	Bianco.		
<b>Essiccazione</b>	Al tatto	: 40 minuti	
	Sovrapponibilità:	6 ore	
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	: Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV		
<b>Utilizzo</b>			
<b>PARETI NUOVE</b>	: le superfici devono essere ben asciutte ed esenti da polvere. Trattare con isolante Liquido N/724 se necessario e applicare poi <b>PREVENLAK</b> , in due mani, con un intervallo di almeno 4 ore tra una mano e l'altra		
<b>PARETI VECCHIE</b>	: Se le vecchie pitturazioni sono incoerenti, sfarinano, non sono ancorate, è bene siano rimosse dal supporto. Se già compaiono formazioni di muffa, occorre trattare con candeggina, diluita con acqua 1/10. Dopo asciugatura spazzolare per togliere tutto quanto non saldamente ancorato all'intonaco. Le pitturazioni a tempera andrebbero rimosse; in alternativa, occorre isolare il muro con ISOLANTE FISSATIVO N/ 724 diluito 1 / 2, <b>dopodiché applicare PREVENLAK su tutta la superficie da imbiancare, ovvero si raccomanda vivamente di trattare con PREVENLAK tutto il locale e non solo la parte dove è comparsa la muffa.</b>		